

Kiilto Forme Грунтовочный лак для паркета



Водорастворимый грунтовочный лак для использования перед финишным лакированием паркетными лаками производства Kiilto Oy. Подходит для всех инструментов для нанесения лака.



- может наноситься всеми инструментами для нанесения лака

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Forme подходит для применения в качестве грунтовочного лака для паркетных и деревянных полов и может наноситься всеми инструментами для нанесения лака.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифована. Шлифование следует завершить бумагой №100 или более мелкой. При шлифовании щели в паркете следует заделать шпатлевкой для паркета Kiilto GAP или смесью грунтовочного лака Forme и пыли от шлифования. После финишного шлифования нанести лак Forme нержавеющей стальным шпателем, войлочным шпателем, валиком или кистью.

Нанесение стальным шпателем: 3-4 слоя. При необходимости выполнить промежуточное шлифование поверхности сеткой или наждачной бумагой № 120.

Нанесение войлочным шпателем, валиком или кистью: Нанести один слой. Выполнить промежуточное шлифование напр., сеткой или наждачной бумагой № 120. После промежуточного шлифования при необходимости нанести еще 1 слой лака стальным шпателем.

После завершения грунтовочного лакирования выполнить финишное лакирование водорастворимым паркетным лаком Kiilto Oy.

Водорастворимый грунтовочный лак вызывает незначительную «шершавость» на поверхности паркета. Для достижения идеально гладкой окончательной поверхности после первого нанесения грунтовочного лака рекомендуется выполнить легкое промежуточное шлифование.

Финишное покрытие лаком нельзя выполнять до того, как грунтовочный слой полностью высох.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	40-60 %
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	Нанесение стальным шпателем 30–60 мин. Нанесение войлочным шпателем, кистью или валиком 2 часа (+20 °C / 50 % RH)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18–24 °C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Замерзающий
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	7 ± 2 весовых-%
РАСХОД	ок. 25 м ² /л однократное нанесение стальным шпателем, 10–12 м ² /л нанесение 3х слоев стальным шпателем. ок. 10 м ² /л однократное нанесение войлочным шпателем, кистью или валиком.
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com