

Kiilto LM Легкая шпатлевка



Готовая шпатлевка с легким наполнителем для финишного выравнивания стеновых и потолочных поверхностей до их окраски или оклеивания обоями в сухих помещениях. Применяется также для прикрепления ленты для заделки и выравнивания швов гипсокартонных плит. Макс. 3 мм, для заполнения щелей - 5 мм. Водорастворимая.



- универсальная шпатлевка с легким наполнителем для стеновых и потолочных поверхностей в сухих помещениях
- финишное выравнивание макс. 3 мм слой, щели макс. 5 мм
- время высыхания 2–3 ч/мм
- применяется также для прикрепления ленты для заделки швов гипсокартонных плит
- выровненную поверхность можно окрашивать и оклеивать обоями

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto LM водорастворимая, готовая финишная шпатлевка, которая применяется также для прикрепления ленты для заделки и выравнивания швов гипсокартонных плит. Выровненная поверхность идеально подходит для окрашивания или оклеивания обоями. Рекомендуется грунтовочное окрашивание доклеиваемой поверхности, так как это облегчит в дальнейшем ее последующую оклейку. Выполняет требования сертификатов EN 13963:2005 и EN 15824:2009.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выравниваемая поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли. При нанесении нового слоя, предыдущий должен полностью высохнуть. При необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до нанесения нового слоя.

Kiilto LM - готовая шпатлевка. После длительного хранения шпатлевку следует перемешать перед использованием. При необходимости продукт может быть разбавлен водой. Шпатлевка наносится металлическим шпателем.

При заделке швов гипсокартона шпатлевка наносится на шов, после чего к нему прикрепляется бумажная лента. Поверх которой наносится новый слой шпатлевки, но уже более широким шпателем. Выровненная поверхность после высыхания хорошо шлифуется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по

ТОЛЩИНА СЛОЯ	3 мм, для заполнения щелей - 5 мм
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	около 2–3 ч/мм (+18 °C). (в зависимости от количества шаров и условий)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	нормальная комнатная температура, минимальная рабочая температура +10°C
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	Класс нагрузки для окрашенных поверхностей RL01...RL04 (Окрашивание RYL 2012)
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,15 мм
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ	A2-s1, d0 (EN 13963)
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	> 320 N (EN 13963)
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	> 0,3 МПа (EN 15824)
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,1 г/мл
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	шпатлевка на основе полимерной дисперсии и известняка
ЦВЕТА	Светло-серая
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	3 л, 10 л пластиковая упаковка
ХРАНЕНИЕ	В не открытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.



применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте www.kiilto.com